Спецификация продукта

Waterproofing Primer
Гидроизоляционная грунтовка

Описание
Гидроизоляционная грунтовка представляет собой смесь специализированного и разжиженного битума обеспечивающая влагонепроницаемость. Пропитывает обработанную поверхность, при нанесении кистью или спреем.

Рекомендация по эксплуатации
Обрабатывает поверхность, улучшая сцепление подпочвы с гидроизоляционной мембраной или другими битумными покрытиями. Применяется в качестве гидроизоляционного покрытия, для предотвращения перемещения влаги через кирпичные или бетонные швы.

Условия нанесения
Наносится при любых температурах окружающей среды. Вязкость продукта повышается при низких температурах.

Руководство по применению
Необходимо обеспечить чистоту, сухость обрабатываемой поверхности, без содержания каких-либо агрессивных для продукта веществ. Поверхность должна быть относительно гладкой и ровной. Поверхностные дефекты должны быть отремонтированы перед нанесением продукта.

Ограничения
Расход: 0,1 – 0,2 литров / м^2

Упаковка
- 23-литровые ведра
- 205-литровые металлические бочки

Гидроизоляционная грунтовка

Физическо-механические свойства:

Название параметра	Методика тестирования	Требования по спецификации	Типичный результат
Температура вспышки	ASTM D-1310	Минимум 20°C	26,7°C
Влагосодержание	CGSB-37-GP-9M ASTM D-95	Максимум 1,0%	0%
Дистилляция до 360°C	CGSB-37-GP-9M ASTM D-402	Минимум 25% Минимум 70% Минимум 85% Минимум 92%	71,7% 86,8% 91,8% 96,2%
Осадок по объёму, %, до 360°C		Минимум 50 Максимум 75	60,2
Испытания осадка Пенетрация при 25°C	CGSB-37-GP-9M ASTM D-5	Минимум 35 Максимум 85	50
Температура размягчения	CGSB-37-GP-9M ASTM D-2398	Минимум 49°C Максимум 80°C	54,5
Растворимость	CGSB-37-GP-9M ASTM D-2042	Минимум 98%	99,96